

EK-7

Akrilik ARA KAT ASTAR boya için; aşağıdaki tüm teknik özellikler sağlanacaktır:

3.7.1 Alkid ve poliizosiyanat reçineleri içermeyecektir.

3.7.2 Uygulama viskozitesi 19-25 sn olacaktır. (DIN 53211 CUP 4)

3.7.3 Kap ömrü : Karışım 6-8 saat arasında kullanılacaktır. (20 °C)

3.7.4 Parlaklık : Uygulamadan 24 ve 96 saat sonra 60 ° lik glossmetre ile yapılan ölçümlerde okunan değer max 40 gloss olacaktır.

3.7.5 Örtücülük: TS EN ISO 6504-3 standardına uygun olarak yapılan testler sonucunda, 200 mikronluk aplikatörle boya çekilmiş siyah beyaz kartta; siyah ve beyaz alan Delta-E (~E) ; gri ve siyah tonları için maksimum 1.0, beyaz mavi, yeşil tonları için maksimum 1.5, sarı, kırmızı ve oranj renkler için maksimum 2.0 olmalıdır.

